

FERROREZ - 713

EPOXY BONDING AGENT

อีพิโอกซี่ประสานคอนกรีต

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเรซ - 713 อีพิโอกซี่ 2 องค์ประกอบ ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย สามารถยึดเกาะผิวเปียกชื้นหรือเทคอนกรีตสดทับได้โดยดูดซับน้ำจากคอนกรีตมาใช้ในการเช็คตัวและเมื่อแห้งจะขยายยึดประสานคอนกรีต เก่า - ใหม่ เหมาะสมสำหรับงานปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงลั่นสะเทือน งานถนนทั่วไป



ประโยชน์

- เช็คตัวบนผิวเปียกชื้น คอนกรีตสดเททับได้
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

บริเวณใช้งาน

- งานเทห้อปปิ้งใหม่ของพื้นโรงงาน
- งานซ่อมแซมถนน
- งานซ่อมจุดชนถ่ายสินค้า (Loading Bay)
- งานเทขายยาเสาโครงสร้าง

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป

ส่วนผสม A	สีขาว
ส่วนผสม B	สีดำ
ส่วนผสม A + B	สีเทา
ความหนาแน่น	1.5 -+ 0.1
ระยะเวลาแห้งตัว (เริ่มต้น) 30 °ช	45 นาที

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ

ค่าแรงยึดเกาะ

ค่า

46 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 วัน

มาตรฐาน

ASTM C - 882

Bond Strength

FERROREZ - 713

EPOXY BONDING AGENT

ອົພືອກສີປະສານຄອນກຣີດ

การเตรียมผิว

- พื้นผิวที่จะประสาน จะต้องสะอาดปราศจาก คราบสกปรก น้ำมัน จาบี สีเก่า
 - ควรกัดผิวให้ทรายด้วยเครื่อง Scantier และถูดฝุ่น
 - ฉีดล้างพื้นอีกครึ่งด้วยเครื่องอัดน้ำแรงดันสูง เช็ตพินให้หมด ไม่มีน้ำขัง
 - รอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของชั้นดิน ควรตัดและสกัดจุดที่ทรุดตัวและบดอัดดินให้แน่นก่อนเทคอนกรีตใหม่

ການພສມ

- ผลสมเพอร์โรเรช - 713 ส่วนผสม A และ B ในอัตรา 3 : 1 โดยน้ำหนัก บีนด้วยส่วนให้เป็นเนื้อเดียวกันนาน 2 – 3 นาที และนำไปใช้ทันที គรุทให้หมุดภายใน 15 นาที

ການການ

- ใช้แปลงลูกกลิ้งขันสัน ทابง 1 ครั้ง ในอัตรา 2 – 3 กก./ตร.ม. หนาประมาณ 0.3 – 0.5 มม. และเทคโนโลยีตามทันที

ปริมาณการใช้

2 - 3 กก./ตร.ม./0.5 มม.

อายุการเก็บ/Shelf life

1 ปี ในร่ม

ข้อควรระวัง •

- ควรหาให้เรื่องก่อนจะระยะเวลาเชือกหัว 45 นาที (30°C)
 - ห้าม ห้าง ไว้เกิน 1 ชม. หรือข้างวัน จะสูญเสียคุณสมบัติในการประสาน
 - หลีกเลี่ยงการทำงานที่มีความดัน หรือเลี่ยงต่อไฟน์ตอก

 ສ່າງປັນ	 ເກີຍິງເຫຼັກ	 ເຫຼັກໄປ່ງ	 ເກັບໃນທີ່ຮ່ວມ	 ໄນເປັນພິບຕ່ອລິ່ງແວດລ້ອມ
ຂໍອດີ	ລິນຄ໏າ	ຂະດບຣຈຸ		
<ul style="list-style-type: none"> ເຊື້ອວັນຜົວເປີຍກຳນົດ ດອນກົງຕົດເສດຖະກິດໄດ້ ແຮງຢືດເກະສົງນາກ ໃຊ້ເດີທັງກ່າຍໃນແລະກາຍນອກອາຄາຣ 		$\frac{2 \text{ กก.}}{\text{ชุด}} (\text{A}+\text{B})$ ส່ວນຜສມ A = 1.5 กກ. ส່ວນຜສມ B = 0.5 กກ.		



ความปลอดภัย สุขอนามัยและเว้นดูโถงกันการระบาด เครื่องหากสัมผัสผิวน้ำแข็งและตา

การรับประทานสินค้า