

# น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาซีเมนต์ ตราเดฟโก้ เดฟอีลาสติก



**เดฟโก้**  
สุดยอดผลิตภัณฑ์  
สำหรับงานปูกระเบื้อง



- ✓ เพิ่มการยึดเกาะของกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง
- ✓ เพิ่มการยึดหยุ่นช่วยให้ปูนวัสดุที่อ่อนตัวได้ เช่น วิวาบอร์ด
- ✓ เพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ
- ✓ ใช้ผสมทำปูนสลัดดอก
- ✓ ใช้ผสมปูนฉาบเพื่อแก้ปัญหาคารวนขยุ

## คุณสมบัติ

เดฟอีลาสติก เป็นน้ำยาทำจากอะคริลิโคนพิเศษ ใช้ผสมกับกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องของเดฟโก้ เพิ่มการยึดเกาะในการปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ การปูทับกระเบื้องเก่า เพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำและเพิ่มคุณสมบัติให้ปูนกาวยาซีเมนต์มีความอ่อนตัวสำหรับปูนผิวที่อ่อนตัวได้ นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับปูนทรายเพื่อทำกาวยาซีเมนต์ หรือกาวยาแนวและทำปูนสลัดดอกได้

## ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องของเดฟโก้  
สำหรับปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ เช่น พอร์ซเลน แกรนิตเทียม หรือ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติบนผิวคอนกรีตปูฉาบ
- ใช้ผสมกับกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องของเดฟโก้  
สำหรับปูกระเบื้องบนผนังภายนอก วัสดุกันซึม หรือสำหรับบริเวณที่ต้องกันน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ สปา
- ใช้ผสมกับปูนทรายสำหรับทำปูนยาแนวกระเบื้อง  
หรือทำกาวยาติดกระเบื้องแบบหนา
- ใช้ผสมทำปูนสลัดดอก

## การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องได้ระดับ แข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก น้ำยาทาแบบ จารบี หรือสารเคลือบผิวอื่นๆ กรณีที่ผิวเดิมทาสีไว้ จะต้องขัดลอกสีเดิมออกจนถึงผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบเดิม อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ปูกระเบื้อง
- ผิวคอนกรีตใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และควรเป็นผิวขัดหยาบ หรือขีดหน้าลายไว้
- ผิวปูนฉาบใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน และควรเป็นผิวขัดหยาบ หรือขีดหน้าลายไว้
- ผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบเก่า ต้องทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง
- ผิวคอนกรีตที่เรียบเป็นมัน ให้ใช้กรดกัดหรือใช้เครื่องขัด เพื่อให้ได้ผิวที่หยาบก่อนการปูกระเบื้อง
- สำหรับพื้นผิวที่เรียบมัน เช่น ผิวกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องยางไม้เคลือบเงา โลหะ หรือผิวอื่นๆ ที่ไม่มีรูพรุน ให้ทารองพื้นด้วย เดฟโก้ อัลตราบอนด์ ก่อนปูกระเบื้องด้วยกาวยาซีเมนต์ ตราเดฟโก้ แทนการเตรียม พื้นผิววิธีอื่น

## การผสม

- ใช้ เดฟอีลาสติก ผสมน้ำ 1 : 1 ส่วน แล้วผสมกับกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องตราเดฟโก้ สำหรับงานที่ต้องกันน้ำ หรือบนผิวที่อ่อนตัวหรือปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ
- ใช้ เดฟอีลาสติก ผสมแทนน้ำเปล่า สำหรับปูกระเบื้องใหม่ทับบนกระเบื้องเดิม
- ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนทราย 1 ส่วน ผสม เดฟอีลาสติก 1 ส่วน สำหรับทำปูนสลัดดอก
- ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนทราย 3 ส่วน ผสมกับ เดฟอีลาสติก ที่ผสมน้ำแล้ว 1 : 3 ส่วน สำหรับงานปูนฉาบ ปูนปรับระดับ หรือปูนทรายสำหรับปูกระเบื้อง หรือยาแนว

เดฟโก้ เดฟอีลาสติก



**เดฟโก้**  
สุดยอดผลิตภัณฑ์  
สำหรับงานปูกระเบื้อง

# น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาซีเมนต์ ตราเดฟโก้ **เดฟอีลาสติก**

## การทำงาน

- การปูกระเบื้องด้วยกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องของเดฟโก้ ให้ดูคำแนะนำการใช้งานด้านหลังถุง หรือเอกสารประกอบทางเทคนิค
- การปูกระเบื้องด้วย ปูน-ทราย ที่ผสมกับ เดฟอีลาสติก ควรใช้เกรียงหวีปาดปูน-ทราย ให้ทั่วพื้นผิว แนะนำให้ใช้เกรียงหัวขนาด 10 x 10 x 10 มม. ถึง 12 x 12 x 12 มม. สำหรับการปูหนา
- การสลัดดอก ให้บ่มพื้นผิวให้ขึ้น ไข้แปร่ง สลัดปูน-ทราย ที่ผสมกับ เดฟอีลาสติก ลงบนผิวให้ทั่วและสม่ำเสมอ โดยดอกไม่ควรสูงเกิน 2 มม. ทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทำการฉาบปูนตามต้องการ

## ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมขณะทำงาน 5°ซ. ถึง 45°ซ. สำหรับกาวยาซีเมนต์ หรือปูน-ทราย ที่ผสมด้วย เดฟอีลาสติก
- ห้ามปล่อยให้กาวยาซีเมนต์แห้งบนผิวกระเบื้อง เพราะจะทำให้ไม่สามารถเช็ดออกได้

## การทำความสะอาด

ล้างเครื่องมือด้วยน้ำก่อนที่กาวยาซีเมนต์ หรือปูนทรายจะแห้ง โดยไม่จำเป็นต้องแช่น้ำยาหรือตัวทำลายใดๆ

## ขนาดบรรจุ

แกลลอนบรรจุขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร

## การเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด เก็บในที่เย็นและแห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก

## ข้อมูลเทคนิค

- Appearance : White Liquid
- Specific Gravity : 1.01 kg/litre

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่เกินความควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทฯไม่สามารถรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท การรับประกันทำได้เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น และการเรียกร้องทดแทนในตัวสินค้าต้องได้รับการพิสูจน์รายละเอียดเหล่านี้ได้มาจากการทดลองควบคุมตามระบบมาตรฐานและประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำงานจริง มีตัวแปรของสภาวะบริเวณหน้างาน วิธีการและทักษะในการติดตั้ง เอกสารชุดนี้ไม่ใช่การรับประกัน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความทันสมัยของเอกสารอยู่เสมอ

เดฟโก้ เดฟอีลาสติก