



Crocodile Skim Coat 101

ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101

ครีมโพลีเมอร์ซินิดพิคิคิช ใช้ผสมกับซีเมนต์ (เทาหรือขาว) และยิปซั่ม

ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101 เป็นครีมโพลีเมอร์ซินิดพิคิคิช ใช้ผสมกับซีเมนต์ (เทาหรือขาว) และยิปซั่ม สำหรับฉาบบางบานพื้นผิวคอนกรีตหล่อ หรือพื้นผิวน้ำทึบทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหา รูฟองอากาศ รอยแตกกร้าวขนาดเล็ก รอยต่อตัวเข็บแบบ รอยแตกลายจา รอยเม็ดทราราย ซึ่งเมื่อฉาบด้วย ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101 แล้วจะได้ผิวที่เรียบเนียนสMOOTH ไม่มีเม็ดทราราย ช่วยให้หัวสุดทันหน้า เช่น วอลล์เปเปอร์ หรือลิฟทันหน้า มีความสวยงามยิ่งขึ้น กรณีต้องการใช้แต่งเปลือยผิวคอนกรีต สามารถใช้ซีเมนต์ชนิดเดียวกันใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



คุณสมบัติพิเศษ

- ฉาบได้บางที่สุดเพียง 0.3 มิลลิเมตร
 - ให้ผิวเรียบเนียน ไม่มีเม็ดทราราย ไม่แตกลายจา
 - มีแรงยึดเกาะที่ดี ผิวหน้าที่แกร่ง ไม่เป็นผุน
 - สามารถฉาบทันได้ทั้งภายใน โดยไม่เกิดการหลุดล่อน
- (ต้องตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสีเดิมก่อนฉาบ)
- ให้แรงยึดเกาะผิวสูงถึง 11 Mpa
 - เมื่อแห้งสามารถทาสีทับหน้าได้ โดยจะทำสีรองพื้น หรือไม่ก็ได้
 - สามารถฉาบทับบนลิฟต์รองพื้น หรือลิฟต์จริงได้

สำหรับงานฉาบบาง ผนัง และฝ้า

- ฉาบแก้ไขปัญหารอยรูฟองอากาศ รอยตามด ตะเข็บแบบ รอยเจาะตะปุ่น ในงานคอนกรีตหล่อ
- ฉาบปูดรอยแตกกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายจา รอยเม็ดทราราย ในงานฉาบปูนทั่วไป
- ฉาบแต่งผิวหนังยิปซั่ม (ใช้ ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101 ผสมกับยิปซั่มเท่านั้น และใช้กับงานภายในอาคาร)
- ฉาบคอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา (ใช้ฉาบเฉพาะผิวภายในอาคาร)



ใช้ฉาบผิวภายใน
และภายนอก



ใช้ตกแต่งพื้น
หรือซ่อมแซม
รอยแตกร้าว




ผิวเรียบเนียน
ให้การยึดเกาะที่ดี
ผิวหน้าแรกร่อง
ไม่เป็นผุน

ข้อแนะนำในการใช้

การเตรียมพื้นผิวการทำงาน

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือน้ำยาบ่ม และเศษลิ่งสกปรกอื่น
- ลักษ์ หรือเจียรรอยตะเข็บแบบ หรือลิ้มนูนที่หนาเกินความหนาที่จะฉาบออก
- พรบน้ำบริเวณที่ต้องการฉาบทิ้งชุมพوضะมาล (หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดผุนออก) ก่อนฉาบฉบับ




การเตรียมวัสดุ

- ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101 กับซีเมนต์ในอัตราส่วน 1:1 (โดยน้ำหนัก) ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ควรใช้เครื่องปั่นร้อนต่อช่วง เมื่อต้องผสมเป็นจำนวนมาก
- ห้ามผสมน้ำเพิ่มโดยเด็ดขาด
- กรณีต้องการพื้นผิวฉาบเป็นลีขิ瓦 สามารถผสมกับซีเมนต์ขาว (งานภายใน/ภายนอก) หรือยิปซั่ม (งานภายใน) แทนปูนซีเมนต์เทา



ผสมซีเมนต์
หรือ ยิปซั่ม





Crocodile Skim Coat 101

ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101

ครีมโพลีเมอร์เซนิตพิเศษ ใช้พสมกับซีเมนต์ (เทาหรือขาว) และยิปซั่ม

การฉาบ

- ฉาบด้วยเกรียงฉาบอุ่มนิ่ยม ในบริเวณที่ต้องการฉาบ (ที่ได้พรอน้ำไว้แล้ว) การฉาบครั้งแรกนี้เพื่ออุดปิดข้อบกพร่องต่างๆ บนผนัง เช่นรอยตามด รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงาน
- สามารถฉาบห้ามได้หลายชั้นตามต้องการ แต่ละชั้นต้องทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นต่อไป
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วัน ก่อนทำการตกแต่งต่อไป



การทาสีทับหน้า

- สามารถขัดแต่งผิวด้วยกระดาษทราย เมื่อขัดแต่งแล้วต้องทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชูบัน้ำมาดเช็ดฝุ่นออกให้หมด เพื่อให้สียึดติดกับผิวฉาบ มีฉะนั้นสีอาจหลุดออก เนื่องจากผงฝุ่นที่เกาะอยู่บนผิวน้ำหน้างานฉาบ ยังเกิดจากการขัด



ปริมาณการใช้งาน

0.6-0.8 กก. ต.ร.ม. ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร (เฉพาะ ครอกโกรไดร์ สกิมโค้ท 101 ไม่รวมบูน)

ข้อควรระวัง
ซีเมนต์อาจทำให้ผิวน้ำหนาหายเสื่อม ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากกันฝุ่น, แวนดา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างน้ำยันตัววัน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบเบรกขาแพทย์ ถ้าถูกหรือล้ม跌กับผิวน้ำให้เช็ดน้ำ และล้างทำความสะอาด

ควรเก็บไว้ที่แห้ง แล้วอุ่นภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เลื่อม อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี

การเก็บรักษา
กระป่อง 5 กก., ถัง 20 กก.

การบรรจุ

กระป่อง 5 กก., ถัง 20 กก.



ลินค์มาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจะระบุ