



# Non-Ferrous, Non-Shrink Grout นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชรี็งค์ เกรตต้าก

นอน-เฟอร์รัล, นอน-ชรีวิค์ เกร้าท์ เป็นปุนเกร้าท์ผลเมล็ดจีที่มีประลิทธิภาคลุง, ไม่เหตุตัว และหมายจะทำหับงานเกร้าท์ฐาน เพื่อรองรับลุนต่างๆ ของโครงสร้าง เช่น ถนน, เสา ฯลฯ และผัง-คอกนกรีตแล้วมีเหล็กสำเร็จรูป รวมทั้งงานเกร้าท์ฐานเครื่องจักรเพื่อรองรับกำลังอัดลง



องค์ประกอบ  
นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชรีจ์ค์ เกร้าท์ ประกอบด้วยปุนซีเมเนต์คุณภาพสูง, มวลรวมที่มีชิลิก้า รวมทั้งสารที่ทำให้ขยายตัว และเคมีผลมเพื่อนำ

#### ลักษณะเด่น Features และประโยชน์ Benefits

- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CRD-C621 และ C-107 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ นอน-ชริงค์ เกรว์ท  
เพียงแต่ผลมน้ำตามอัตราส่วน สามารถใช้งานได้เลย  
อัตราการขยายตัวตามมาตรฐาน นอน-ชริงค์ เกรว์ท  
ใช้งานได้ดี ทั้งในสภาวะที่เหลวคล่อง (Fluid) และสภาวะพลาสติก (Plastic) โดยไม่แตกกร้าว หรือแยกตัว  
เมื่อต้องการความหนามากกว่า 3 นิ้ว (76.2 มิลลิเมตร) ก็สามารถเพิ่มความหนาได้โดยผสานพินเกล็ดที่ล่องขนาด 3/8 นิ้ว  
(9 มิลลิเมตร) ลงไป โดยผสมในอัตราส่วน 25% โดยน้ำหนัก

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ผลการทดสอบจากห้องทดสอบ, การปฏิบัติงานจริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน

Setting time ASTM C807		Bond Strength ASTM C882	
Initial	6 hr.	7 days	85 ksc
Final	8 hr.	28 days	100 ksc
<b>ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม</b>		<b>Plastic</b> ส่วน率พลาสติก	<b>Flowable</b> ส่วน率เหลวได้
ต่อปูนเกราท์ 20 ก.ก.		2.5-2.9 ลิตร	3.1 ลิตร
<b>อัตราการไหล (Flow Determination)</b>			3.35-3.8 ลิตร
มาตรฐาน ASTM C827-87, CRD-C227-87		110%, 5 หยด	132%, 5 หยด
<b>อัตราการขยายตัว (Expansion)</b>			19 วินาที ให้หมด
มาตรฐาน ASTM C-1090-88, CRD-C621-83			
- อายุ 3 วัน		+0.01%	+0.01%
- อายุ 28 วัน		+0.02%	+0.02%
<b>อัตราการหดตัว (Shrinkage)</b>			
- อายุ 28 วัน		ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่ารับกำลังอัด (Compressive Strength)</b>			
มาตรฐาน ASTM C-109-87, CRD-C277-87			
- อายุ 1 วัน		450 Kg/cm <sup>2</sup>	350 Kg/cm <sup>2</sup>
- อายุ 3 วัน		680 Kg/cm <sup>2</sup>	450 Kg/cm <sup>2</sup>
- อายุ 14 วัน		810 Kg/cm <sup>2</sup>	700 Kg/cm <sup>2</sup>
- อายุ 28 วัน		950 Kg/cm <sup>2</sup>	850 Kg/cm <sup>2</sup>

**หมายเหตุ :** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้จากการทดสอบในห้องทดลอง อาจจะแตกต่างเมื่อทำการทดสอบที่หน่วยงานก่อสร้าง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ในขณะทดสอบ ( $1 \text{ Mpa} = 1 \text{ N/mm}^2 \sim 10.2 \text{ ksc} \sim 145 \text{ psi}$ )



บริษัท เชอร่า ซี-เคียว จำกัด

[www.cera.co.th](http://www.cera.co.th)

102 ช.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386



# Non-Ferrous, Non-Shrink Grout

## บอน-ฟอร์รัล, บอน-ชริงค์ เกร้าท์

### ซีเมนต์ บอน-ชริงค์ เกร้าท์ ให้กำลังแรงอัดสูง

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการล้างเพื่อขจัดลิ่งสกปรก, ฝุ่น, น้ำมัน และลิ่งแบกลบломอีนๆ ทำพื้นผิวให้ทราย และใช้น้ำบ่มหน้าผิวคอนกรีตที่ใช้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ควรจะบ่มน้ำและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง) แบบสำหรับหล่อจะต้องมีความแข็งแรงพอ และควรจะอุดร่องเพื่อบ้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์ ควรดูดซับน้ำส่วนเกินที่ค้างบนผิวคอนกรีตก่อนที่จะทำการเทเกร้าท์

ความชันเหลวในการผสม

ปริมาณของน้ำที่ใช้เป็นส่วนผสม เป็นเพียงแนวทาง และข้อแนะนำเท่านั้น ความชันเหลวที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน ควรใช้น้ำแต่น้อยในการผสมครั้งแรก และเพิ่มน้ำจ้างได้ตามความชันเหลวตามที่ต้องการ อุณหภูมิ, วิธีการผสม, ขนาดถัง และจำนวนที่ผสม คือปัจจัยที่สำคัญที่จะใช้น้ำผสมให้ถูกต้องตามความต้องการ

ห้ามใช้น้ำเกิน 3.80 ลิตร ต่อปูนเกร้าท์ 20 กิโลกรัม (1 ถุง)

อัตราส่วนต่อ ปูนเกร้าท์ 20 ก.ก.	Plastic สภาวะพลาสติก	Pourable สภาวะที่เทได้	Pumpable สภาวะปั๊มได้	Fluid สภาวะไหลคล่อง
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม	2.5 - 2.9 ลิตร (13.5%)	2.5 - 3.35 ลิตร (14.5%)	3.1 - 3.5 ลิตร (16.5%)	3.35 - 3.8 ลิตร (17.5%)
ปริมาตรโดยประมาณ	0.011 ลบ.ม./ถุงหรือ 91 ถุง/1ลบ.ม			

การผสม

ในการผสมแต่ละครั้งควรใช้น้ำสะอาดมาผสม และควรระวังด้วยว่าในการซั่ง หรือตัวปริมาณน้ำลงในเครื่องผสม ใช้เครื่องผสมในอัตราความเร็วต่ำ เปิดเครื่องผสม และเติมปูนเกร้าท์ลงในน้ำอย่างช้าๆ เมื่อเทปูนเกร้าท์ลงหมดแล้ว ปล่อยให้เครื่องผสมทำงานต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 นาที หรือจนกว่าผสมเข้ากันดี แล้วในกรณีนำทินเกล็ตมาใช้ผสมควรเติมทินเกล็ตลงไปเมื่อปูนเกร้าท์ และน้ำผสมเข้ากันดีแล้วเท่านั้น และใช้เครื่องผสมให้ทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าทินเกล็ตผสมเข้ากันดี ระยะเวลาที่ใช้ทำงานประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 23 °C

หมายเหตุ : ควรผสมปูนเกร้าท์ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 15 นาที และไม่ควรนำมาเติมน้ำเพื่อนำกลับมาใช้อีก

การเท

ควรเทปูนเกร้าท์อย่างต่อเนื่องจากด้านหนึ่งของแบบ เพื่อบ้องกันการเกิดโพรงอากาศ และควรเตรียมช่องระบายน้ำอากาศสำหรับงานเทเกร้าท์ของฐานขนาดใหญ่ ควรใช้จัดโพรงอากาศโดยการกระทุบหรือขยาย แต่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทุบหรือขยายมากเกินไป เมื่อการผสมทินเกล็ตหรือเมื่อผสมเกร้าท์ในสภาวะที่ไหลคล่อง (Fluid)

ถ้าหากพื้นที่ที่จะทำการเกร้าท์ ต้องการความหนามากกว่า 3 นิ้ว (76 มิลลิเมตร) ให้เติมทินเกล็ตที่สะอาด ขนาด 3/8 นิ้ว (9 มิลลิเมตร) ในอัตราส่วน 25-50% โดยน้ำหนัก (5-10 ก.ก. ต่อปูนเกร้าท์ 20 ก.ก. หรือ 1 ถุง) ในกรณีที่ไม่สามารถหาทินเกล็ตมาผสมได้ควรเทเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นควรทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 16-24 ชั่วโมง เมื่อผสมทิ้นตามอัตราส่วนดังล่าวแล้ว ปริมาณที่จะได้ประมาณ 0.0123 ลูกบาศก์เมตรต่อปูนเกร้าท์ 1 ถุง (20 ก.ก.) หลังจากเทเกร้าท์เสร็จเรียบร้อยแล้วควรรักษาพื้นผิวให้ชื้น

การบ่ม

หลังจากเทเสร็จเรียบร้อยแล้ว รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น การทำการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยน้ำอย่างน้อย 3 วัน บ้องกันมิให้ผิวงานล้นละเทือน ถูกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรง เป็นเวลา 3 วัน

#### ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอีนๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากันฝุ่น, வணடா ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างน้ำยืดหยุ่นด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ถ้าหากหรือมีผู้สัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด

ควรเก็บให้พื้นผิวแห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป

#### การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

#### การบรรจุ

บรรจุในถุงกันความชื้น บรรจุ 20 ก.ก./ถุง รหัสสินค้า 1120



บริษัท เชอรา ชี-เคียว จำกัด

102 ช.พระรามเก้า 43 (เลี้ยว 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

[www.cera.co.th](http://www.cera.co.th)